

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ИЮЛЬ 2024.

Лак для саун Elcon



ТУ 20.30.11-099-51218143-2017

ТИП

Водно-дисперсионный акриловый лак.

СОСТАВ

100% акриловая дисперсия, биозащитные и специальные добавки, вода.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Колеруемый полуматовый акриловый лак предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях в условиях высоких температур. Рекомендуется для обработки стен и потолков в банях и саунах (не применять для обработки полков и полов).

Лак легко наносится на поверхность и хорошо проникает в структуру древесины. Создает водоотталкивающее покрытие, защищает древесину от потемнения, грибка, плесени и загрязнений. Быстросохнущий, практически не имеет запаха.

ЦВЕТ

Бесцветный

Колеруется по каталогам TROX и COLTEC WOOD.

Цвет покрытия зависит от оттенка древесины и количества нанесенных слоев.

СВОЙСТВА

- Для внутренних работ
- Хорошо наносится на бревна, доски, вагонку
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Защищает от насекомых, грибков, мха
- Колеруется по каталогам TROX и COLTEC WOOD
- Расход: 1 л/до 10 м² в один слой

УПАКОВКА

- 0,9 л
- 2,5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.30.11-099-51218143-2017
1. Внешний вид покрытия после нанесения	Прозрачная однородная полуматовая пленка
2. Внешний вид лака	Белая подвижная жидкость
3. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	17
4. Вязкость по вискозиметру Брукфилда RVDV-II+ при температуре (23±0,5) °С, сПз (мПа·с)	2000–4000
5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	3
6. Водородный показатель (рН)	7–9
7. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	8

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других загрязнений. Старые покрытия удалить. В таре лак имеет белый оттенок, после высыхания лак становится полностью прозрачным. Перед применением состав тщательно перемешать.

Наносить в 2–3 тонких слоя кистью или валиком, тщательно втирая лак по направлению древесных волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 8 часов. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +10 °С.

РАСХОД

Расход лака — 1 литр на 7–10м². Точный расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки древесины.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20 °С и влажности воздуха 65% время высыхания: от пыли 1 час, полное — 24 часа. Поверхность готова к эксплуатации через трое суток.

РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Вода.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца со дня изготовления.

ХРАНЕНИЕ

Лак хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать рядом с работающими нагревательными приборами. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее